

Kleje termotopliwe



Drei Bond	Kolor	Lepkość mieszaniny [mPa*s/w temp. °C]	Czas otwarty [s]	Czas ustalania [s]	Temp. aplikacji [°C]	Punkt mięknięcia [°C]	Właściwości techniczne
9301	Jasno żółty	1 850 / 175	Stale lekko lepki	Stale lekko lepki	150 ÷ 180	90	Klej termotopliwy przeznaczony do nietrwałego mocowania próbek produktów, kart, „wrzutek” reklamowych, monet, płyt CD/DVD, próbek kosmetyków w magazynach i wydawnictwach reklamowych.
9304	Biały	13 000 / 180	100	180	180 ÷ 200	155	Wielozadaniowy, uniwersalny klej termotopliwy, charakteryzujący się dobrą przyczepnością do kartonu, papieru, tekstyliów, drewna, tworzyw termoplastycznych (PS, PVC, PMMA, PC, PA, PP, POM) i odpornością na temperaturę.
9306	Biały	2 000 / 120	90	180	120 ÷ 140	75	Reaktywny klej termotopliwy, do klejenia konstrukcyjnego różnych materiałów, jak np. kompozyty, tworzywa termoplastyczne, termoutwardzalne, metale. Wysoka spójność i elastyczność, także w niskich temperaturach. Dobra odporność na temperaturę i starzenie.
9340	Przezroczysty do białego	15 000 / 180	25	30	170 ÷ 190	90	Uniwersalny, wielozadaniowy klej termotopliwy do połączeń konstrukcyjnych.